

ROZMĚRY

Kolekce		PULSE CLICK*	BLANCE CLICK*	AMBIENT CLICK*
Sířka		210 mm	187 mm	320 mm
Délka		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Počet lamel v krabici		7 Dílce	9 Dílce	5 Dílce
m ² v krabici		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Hmotnost v krabici		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Hustota	ISO 23997	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³
Celková tloušťka	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Horní vrstva	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Povrchová úprava		Pokročilá PU - Povrchová úprava s technologií Scratch & Stain Guard		
Pero a drážka		Uniclic® Multifit pro Livyn		

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

Třída použití	ISO 10582:2018 (EN 16511:2014)		Třída 33
CE	EN 14041		DOP: end label on pack
Záruka		v obytných prostorech komerčních prostorech	viz záruka viz záruka
			25 let 5 let - Na vyžádání do 15 let

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 cyklů	V pořádku
Odolnost proti nárazu	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	1800 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kolečková židle	EN 425	25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení	V pořádku
Přemísťování nábytku	EN 424	Stopa 0,1 mm/32 kg		Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	0,05 mm
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Aceton - Káva - NaOH - H2O2 - Krém na boty		stupeň 5 Beze změn
Bodnutí	ISO 24336		≤ 18%	bez bodnutí
zamykání síla	ISO 24334	Fmax dlouhá strana Fmax krátké straně	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Odchytky rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C	< 0,25% < 1 mm	< [0,10% < 1 mm
Požární klasifikace	EN 13501-1	zdvíhání		Bfl-s1
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02	Modrá reference	Třída > 6	Třída 8
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011 na boso	s botami	všechny struktury	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011 BS/976-2:2002+A1:2013	Vlhký Suchý	všechny struktury PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	Class B / PN18 PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	EN 12633:2003 - Annex A		USRV	Třída 2
Odolnost proti teple	EN 12667	Bez Quick-Step podložkou Na podložce Quick-Step COMFORT Na podložce Quick-Step TRANSIT Na podložce Quick-Step HEAT		0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,065 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. Omezené použití s vytápěcí fólie a alternativami. Max. kontaktní teplota ≤ 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.		

Životní prostředí & certifikáty

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: velmi nízké emise, bez zápachu	Class M1
Emise formaldehydu	EN 14041:2018	<zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m ³
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium	< 20 µg/m ³
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a B (seznam kandidátů)	Není obsažen
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Kompatibilní
Změkčovadlo	Změkčovadlo bez ortho-falátů	
Obsah recyklatů	Pouze INTERNÍ recyklované materiály	

